

# SB-246に 頼れる仲間が登場!

## セルフクリーニングボード用マスキングテープ

# SB-246KP

**New!**  
**新発売**


SB-246より  
**粘着力がアップ!**

**糊残りしにくい!**

**凹凸面に馴染む!**



「SB-246KP」のサイディングボード貼り付け比較試験



粘着度  
レベル  
〈新商品〉SB-246KP ★★★★★  
〈従来品〉SB-246 ★★★★★

試験項目	測定値	サイズ (mm×m)	ケース (巻)	サイズ (mm×m)	ケース (巻)
基材	和紙	12×18	1000	24×18	500
粘着剤	アクリル系	15×18	800	30×18	400
厚さ (mm)	0.09	18×18	700	40×18	300
粘着力 (N/10mm)	1.83	21×18	600	50×18	200
引張強度 (N/15mm)	32.2				
伸び (%)	7.6				

**使用上の注意** ●被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。●貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。●電気絶縁用には使用しないでください。●テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。  
※測定方法はJIS-Z-0237によって行う ※上記数値は測定値で保証値ではありません。

製品のご寿命は当社まで



【本社】 〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236 TEL (086) 465-5812 FAX (086) 465-5815  
 【東京支店】 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル7F TEL (03) 3271-3888 (代) FAX (03) 3271-3601  
 【大阪営業所】 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-9-28 TAIYO センタービル 202 TEL (06) 6305-0868 (代) FAX (06) 6305-0867

[www.kamoi-net.co.jp/](http://www.kamoi-net.co.jp/)

